

Lorencic Bitumen-Dreiecksband 25/25mm

Schmelzbares Elastomerbitumenband

PRODUKTART UND EIGENSCHAFTEN:

Lorencic Bitumen-Dreiecksband ist ein anschmelzbares und hochflexibles Elastomerbitumenband zur sicheren und einfachen Kehlausbildung im Hoch- und Tiefbau. Lorencic Bitumen-Dreiecksband ist elastisch, alterungsbeständig und leicht zu verarbeiten.

Durch die Verwendung von Lorencic Bitumen-Dreiecksband entstehen keine Wartezeiten (Trockenzeiten) zwischen Kehlausbildung und Abdichtung, da sich sofort nach Erkalten eine wasserdicht verschweißte Verbindung mit dem Untergrund ergibt.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Lorencic Bitumen-Dreiecksband ist besonders geeignet für:

- Die schnelle und sichere Ausbildung von Kehlnähten im Anschlussbereich zwischen rechtwinklig zueinander stehenden Bauteilen (z.B. zwischen Bodenplatte und aufsteigender Wand vor der Verarbeitung von Schweiß- und Kaltselbstklebebahnen sowie lösemittelfreien Bitumendickbeschichtungen).
- Zur Anbindung der Querschnitts- (Horizontal-)Abdichtung aus Bitumenbahnen (unter der aufgehenden Wand) an die Flächenabdichtung aus Bitumendickbeschichtungen, Schweiß- oder Kaltselbstklebebahnen.
- Die Abdichtung von Randfugen und Unebenheiten zwischen Fertigbeton-Elementen, etc.
- Zum Verschließen von Rissen (z.B. im Dachbereich) im Schmelzverfahren.

Grundierung mit LORENCIC Bitumenvoranstrich LO-BITUMENGRUND KMB ist empfehlenswert.

VERARBEITUNG:

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken und frei von losen Teilen oder trennenden Substanzen sein. Zum Erreichen einer guten Haftung und sicheren Verschmelzung des Bandes mit dem Untergrund ist ein Voranstrich mit LORENCIC Bitumenvoranstrich LO-BITUMENGRUND KMB empfehlenswert. Dieser ist üblicherweise auch für die nachfolgende Flächenabdichtung anzuwenden und wird gut deckend gestrichen oder gespritzt.

Hinweis: Speziell lösemittelhaltige Voranstrich müssen vor der Verarbeitung mit Lorencic Bitumen-Dreiecksband vollständig getrocknet und abgelüftet sein!

Lorencic Bitumen-Dreiecksband auslegen und auf Länge schneiden. Im Eckbereich kann das Band je nach Erfordernissen auf Gehrung geschnitten werden. Stumpfe Stöße werden durch Verschmelzen verbunden. Anschließend an einem Ende die An- bzw. Auflageflächen des Bandes mit einer Propangasflamme ca. 30 cm anschmelzen und das Band sofort andrücken. Ist dieses erste Ansatzstück erkaltet, wird das Band in der Kehle gleichmäßig bis zum oberflächlichen Schmelzen erwärmt und in das Schmelzbad fortlaufend eingedrückt. Abschließend ggf. zur Randverschmelzung nochmals über das Band flammen bis eine sichere Verschweißung mit dem Untergrund erkennbar ist.

Bei Gehrungsschnitt im Eckbereich auf gute Verklebung der Stoßkanten achten! Nach wenigen Minuten (Erkalten der Verschweißung) können die nachfolgenden Arbeiten begonnen werden.

LAGERUNG:


Das Produkt ist mindestens 6 Monate lagerfähig. Kartons sind vor Nässe und direkter Sonneneinstrahlung bzw. Hitze zu schützen!

TECHNISCHE DATEN:

(in Kurzform)

Artikel Nr.	0010103LO
Art	bituminöses, polymermodifiziertes Dichtband
Menge pro Einheit	5 lfm / Rolle
Menge pro Karton	5 Rollen
Menge pro Palette	24 Karton
Basis	Bitumen, Zuschlagstoff, Kautschuk
Farbe	Schwarz
Dichte bei 20 °C nach DIN 52 004	1,10 g/cm ³
Konsistenz	fest
Erweichungspunkt nach RuK nach DIN 52 011: im Originalzustand eingeknetet	ca. 100 °C
Lagerung	Frostunempfindlich! Kartonagen vor Nässe schützen
Lagerfähigkeit	in original verschlossen Gebinden mind. 6 Monate

ABMESSUNGEN:



ENTSORGUNG:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-ASN: 170302 (Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 170301 fallen) entsorgt werden.

ALLGEMEINE HINSWEISE:

Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können. Sofern einzelvertraglich nichts anders vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor.

Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Internetseite www.lorencic.com zu informieren.